ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА, 2020, том 39, № 7, с. 63-71

## \_\_\_\_ ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА Наноматериалов

УДК 544.023:547.77

# МОРФОЛОГИЯ И АДСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ НА ПИРОЛИТИЧЕСКОМ ГРАФИТЕ

© 2020 г. М. В. Гришин<sup>1\*</sup>, А. К. Гатин<sup>1</sup>, С. Ю. Сарвадий<sup>1</sup>, В. Г. Слуцкий<sup>1</sup>, Б. Р. Шуб<sup>1</sup>, А. И. Кулак<sup>2</sup>, Т. Н. Ростовщикова<sup>3</sup>, С. А. Гуревич<sup>4</sup>, В. М. Кожевин<sup>4</sup>, Д. А Явсин<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Институт химической физики им. Н.Н. Семёнова Российской академии наук, Москва, Россия

<sup>2</sup>Институт общей и неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, Минск, Республика Беларусь

<sup>3</sup>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

<sup>4</sup>Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

\**E-mail: mvgrishin68@yandex.ru* Поступила в редакцию 26.04.2019;

после доработки 19.05.2019; принята в печать 20.05.2019

В работе представлены результаты исследований покрытий, образованных наночастицами золота, меди, никеля и палладия в различных сочетаниях на поверхности высокоориентированного пиролитического графита. Показано, что на структуру биметаллических покрытий и процессы адсорбции на них водорода, кислорода и монооксида углерода оказывает влияние взаимодействие между разнородными наночастицами.

*Ключевые слова:* наноструктурированные покрытия, золото, медь, никель, палладий, водород, кислород, оксид углерода, водород, адсорбция.

DOI: 10.31857/S0207401X20070067

## введение

Биметаллические катализаторы проявляют высокую каталитическую активность в различных химических реакциях [1]. Широко используются катализаторы на основе наночастиц золота и меди, например, в процессах окисления различных углеводородов - бензилового спирта, пропилена, метанола и других [2–9], а также в низкотемпературном окислении СО [10-12]. Показано, что композиты, состоящие из смеси наночастиц золота и никеля. превосходят по активности однокомпонентные золотые и никелевые наноструктурированные катализаторы в паровой конверсии и окислении СО [13], в реакциях кросс-конденсации спиртов [14]. Использование Au-Ni катализаторов увеличивает выход продуктов изомеризации аллилбензола [15]. Такие катализаторы характеризуются повышенной активностью и устойчивостью в процессах гидродехлорирования [16].

Никель-палладиевые катализаторы характеризуются высокой активностью, селективностью и стабильностью во многих окислительно-восстановительных процессах [17, 18]. Катализаторы состава Ni<sub>0.4</sub>Pd<sub>0.6</sub> участвуют в реакции прямого синтеза H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> и превосходят монометаллический палладиевый катализатор по стабильности и се-

лективности [19]. Добавление палладия к никелю в соотношении 3:7 позволяет синтезировать эффективный катализатор для разложения гидразина на простые вещества [20]. Наночастицы NiPd обладают повышенной каталитической активностью по сравнению с частицами Pd, например, в реакциях кросс-сочетания винил- и арилгалогенидов с терминальными алкинами [21], гидрирования ряда нитрозамещенных ароматических углеводородов в мягких условиях [22], процессах водородной энергетики [23], а также в гидродехлорировании хлоруглеводородов [24]. Таким образом, биметаллические покрытия могут стать основой новых, более эффективных систем. В то же время факторы, обуславливающие уникальные свойства биметаллических катализаторов, остаются не известными, хотя для ряда покрытий эта задача, по-видимому, решена [25].

Для выяснения причин различий физико-химических свойств биметаллических систем и монометаллических аналогов, состоящих из отдельных компонентов системы, а также поиска условий их эффективного использования в катализе необходимо знание структуры и электронного строения таких материалов. Обычно для этого применяют методы просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ), рентгенофазового анализа (РФА), рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), ИК-спектроскопии и спектроскопии в видимой области [13, 26-28]. Однако информация, получаемая этими методами, оказывается усредненной по различным наночастицам, что затрудняет определение механизмов химических реакций. Благодаря использованию методов сканирующей туннельной микроскопии в сочетании с туннельной спектроскопией (СТМ/СТС) можно определять не только размеры и форму отдельных наночастиц, но также получать информацию об их электронном строении, идентифицировать адсорбированные на них молекулы и выявлять эффекты межчастичного взаимодействия (синергизм) [29-32]. Цель данной работы установление морфологии и особенностей локального электронного строения золото-медных, золото-никелевых и никель-палладиевых наноструктурированных покрытий на графите, а также закономерностей взаимодействия таких покрытий с газами – Н<sub>2</sub>, О<sub>2</sub>, и СО.

## МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Наночастицы Au и Cu, а также Au и Ni осаждали методом пропитки. Водные растворы HAuCl<sub>4</sub>, Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> или Cu(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> с концентрацией металла  $2.4 \cdot 10^{-8}$  г/л в разных сочетаниях одновременно наносили на поверхность высокоориентированного пиролитического графита (ВОПГ), сушили и прогревали в течение нескольких часов при T == 500-750 K в условиях сверхвысокого вакуума. Получение NiPd покрытия на поверхности ВОПГ осуществляли методом лазерного электродиспергирования (ЛЭД) [34] сплава, содержавшего 65 вес.% никеля и 35 вес.% палладия, аналогичного исследуемому в работе [24].

Для анализа локальной структуры и электронного строения наноструктурированных покрытий применяли сверхвысоковакуумный сканирующий туннельный микроскоп (СТМ). Измерение вольтамперных характеристик наноконтактов СТМ, содержащих нанесенные на подложку наночастицы (далее – ВАХ наночастиц), позволяет анализировать результаты воздействия адсорбированных молекул на поверхность наночастиц. Например, ВАХ беспримесных наночастиц золота имеют S-образную форму, типичную для туннельного контакта двух металлов, с отличной от нуля производной в окрестности нуля напряжений. После экспозиции в водороде на ВАХ этих наночастиц появляется участок с нулевой проводимостью [35]. В некоторых случаях после экспозиции в газах происходили другие значительные изменения формы ВАХ - появление локальных максимумов, причем интервалы по напряжению между ними, dU, численно равны энергии характерного колебательного кванта адсорбированной частицы, hv: edU = hv, где e - эле-ментарный заряд [31]. Для определения локальных характеристик покрытий проводили топографические и спектроскопические измерения на 4—5 удаленных друг от друга участках поверхности образца размером 150—500 нм, которые содержали несколько десятков наночастиц. Для корректной интерпретации результаты измерений ВАХ наночастиц соотносили с данными ожеспектроскопии.

Давление остаточных газов в камере СТМ не превышало  $P = 2 \cdot 10^{-10}$  Торр, что позволило исключить неконтролируемое изменение химического состава образцов и обеспечило достоверность получаемой информации. При определении адсорбционных характеристик образцы, содержащие наночастицы, экспонировали в H<sub>2</sub>, O<sub>2</sub>, CO при  $P = 1 \cdot 10^{-6}$  Торр и T = 300 К в течение времени, необходимого для достижения требуемой экспозиции. Экспозицию измеряли в Ленгмюрах  $(1 \Pi = 1 \cdot 10^{-6} \text{ Торр} \cdot \text{с})$ . Все дальнейшие топографические и спектроскопические измерения проводили после удаления газа из установки. Элементный состав образцов также определяли методом ожеспектроскопии. Контроль химического состава газовой среды сверхвысоковакуумной камеры на всех этапах работы осуществляли с помощью квадрупольного масс-спектрометра.

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

#### Золото-медное покрытие

На поверхности ВОПГ находятся скопления сферических наночастиц (диаметр 2-6 нм), расположенные преимущественно на краях графеновых листов (рис. 1*a*). Наночастицами покрыто до 15% поверхности образца. По результатам измерений ВАХ выявлено три типа наночастиц, существенно различающихся своим электронным строением (рис. 16, кривые 2-4). Количественный анализ ВАХ разных типов показал, что в золотомедном покрытии преобладают наночастицы, которым соответствуют ВАХ типа кривой 3 на рис. 16 (тип 3). Они составляют около 40% от общего количества наночастиц. Число наночастиц, которым соответствуют ВАХ типа кривой 2 на рис. 16 (тип 2) и BAX типа кривой 4 на рис. 16 (тип 4), примерно одинаково и равно ≈30%, (см. табл. 1). Сравнение данных по типам и количеству наблюдавшихся кривых с результатами экспериментов с монометаллическими золотыми или медными покрытиями, [36], а также то, что в условиях нашего эксперимента наночастицы практически не образуют многослойных скоплений, позволило предположить, что кривые типа 2, скорее всего, соответствуют наночастицам золота, кривые типа 3 – наночастицам меди, не содержащим на своей поверхности атомов кислорода, кривые типа 4 – окисленным наночастицам меди. Действительно, результаты исследований методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии [37] показали, что в золото-медных системах, подобных изучаемым в настоящей работе, золото находится в состоянии Au<sup>0</sup>, а медь — в состояниях Cu<sup>0</sup> и Cu<sup>2+</sup>, что соответствует нашим данным.

Выраженную асимметрию ВАХ с запиранием тока в области положительных смещений (кривая 4) можно объяснить тем, что оксиды меди являются типичными полупроводниками р-типа с шириной запрещенной зоны 2.1–2.2 эВ для Cu<sub>2</sub>O и 1.0– 1.4 эВ для CuO [38, 39]. Наличие оксидов меди наряду с восстановленной медью Cu<sup>0</sup> обусловлено, вероятно, особенностями процесса ее осаждения термическим разложением нитрата меди на поверхности ВОПГ. В этом процессе первоначально образуются частицы оксида меди CuO [40], которые затем в результате потери кислорода в условиях сверхвысокого вакуума восстанавливаются до Cu<sup>0</sup>. При этом, учитывая относительно низкую температуру прогрева (500-750 К), явно недостаточную для формирования стабильной кристаллической решетки. присушей "металлургической" меди либо высокотемпературному оксиду меди, следует ожидать проявления эффектов топотаксии, обусловливающих высокую дефектность и, соответственно, реакционную способность формирующихся частиц. В работах [41, 42] установлено, что в условиях, когда один из компонентов системы окислен, смешанные частицы (сплавы) не образуются, т.е. образование наночастиц состава AuCu в присутствии кислорода маловероятно. Кроме того, возможность существования на поверхности восстановленного оксида графена беспримесных золотых и медных наночастиц установлена в работах [11] и [43].

Экспозиция в СО золото-медного наноструктурированного покрытия привела к изменению соотношения между наночастицами с различным электронным строением, т.е. различающихся формой ВАХ. Резко возросло количество наночастиц с ВАХ типа 3 (беспримесная медь) и уменьшилось количество наноночастии с ВАХ типа 4 (окисленная медь) (см. табл. 1), т.е. наблюдалось восстановление оксида. В результате взаимодействия поверхностного кислорода с адсорбированными молекулами СО с образованием и последующей десорбцией молекул СО<sub>2</sub> происходит трансформация электронного строения поверхности от полупроводникового типа к металлическому. Аналогичные результаты получены в работе [43] для каталитических систем, включающих наночастицы состава AuCu/CuO. Авторы этой работы отметили, что присутствие оксида меди (CuO) благоприятно для окисления CO, в то время как система AuCu в данной реакции неактивна.



Рис. 1. Скопления наночастиц Au и Cu на ВОПГ: a – топографическое изображение участка поверхности образца,  $\delta$  – примеры ВАХ ВОПГ (кривая *I*) и наночастиц (кривые 2–4).

Воздействие водорода на электронное строение наночастиц проявляется двояко. Как видно из табл. 1, произошел резкий рост количества наночастиц с ВАХ типа 4, т.е. наночастиц, имеющих полупроводниковое электронное строение поверхности, и уменьшение количества наночастиц беспримесного золота (кривые типа 2) и беспримесной меди (кривые типа 3). Результаты, приведенные в работе [35], показали, что водород не только восстанавливал окисленные наночастицы

Воздействие	Количество наночастиц с различными типами ВАХ, %		
	тип 2	тип 3	тип 4
Исходное состояние	27	42	31
Экспозиция в СО	20	57	23
Экспозиция в Н	4	39	37
Экспозиция в О <sub>2</sub>	24	22	53

Таблица 1. Влияние адсорбции на электронное строение наночастиц из золото-медного покрытия пленки

меди, но и, адсорбируясь на золоте и свободных от окисла наночастицах меди, вызывал трансформацию их электронного строения от металлического типа к полупроводниковому. Эту трансформацию можно связать с полупроводниковой природой гидридов меди и AuH, образующихся вследствие высокой реакционной способности частиц меди и золота. Известно, что гидрид меди CuH со структурой вюрцита характеризуется р-типом проводимости и по данным разных авторов имеет ширину запрещенной зоны, Eg, равную 0.53-0.64 и 1.26 эВ [45] (расчеты с использованием РВЕ и РВЕ0 функционалов соответственно); 0.65-0.68 [46], 0.74 эВ [47]. Несмотря на неустойчивость гидридов меди, и, особенно, золота, их образование представляется вполне возможным ввилу высокой активности исходных наночастиц меди и золота. Таким образом, после экспозиции в водороде в группу частиц с ВАХ типа 4 вошли не только оставшиеся окисленными наночастицы меди, но и наночастицы меди и золота, поверхность которых содержит адатомы водорода. Последовательная экспозиция образца в H<sub>2</sub> и CO (и наоборот) при комнатной температуре практически не приводила к взаимодействию этих газов между собой на поверхности наночастиц: следов адсорбции молекул со связями С-Н и С-О методами СТМ обнаружено не было.

Результаты, полученные после экспозиции в кислороде золото-медного покрытия, которое предварительно выдерживали в оксиде углерода, а затем в водороде, также представлены в табл. 1. С одной стороны, произошло увеличение количества частиц с ВАХ типа 4, но с другой стороны, и количество частиц с ВАХ типа 2 также резко возросло. Очевидно, это связано с двумя процессами, протекающими одновременно на покрытых адатомами водорода наночастицах Au и беспримесных наночастицах Си. Во-первых, наночастицы Аи освободились от адсорбированного водорода, и, во-вторых, произошло окисление наночастиц меди с ВАХ типа 3. Заметим также, что при освобождении поверхности наночастиц Аи от атомов водорода последний десорбируется преимущественно в составе молекул H<sub>2</sub>O. Это означает, что в присутствии меди (или оксида меди), как и в присутствии окисленных наночастиц никеля [48], реализуется двухэтапный процесс синтеза воды при адсорбции водорода и кислорода. В отличие от этого, образование воды на наночастицах золота на ВОПГ требует предварительной активации образца водородом, т.е. образование воды происходит в три этапа только при последовательной адсорбции водорода, кислорода и снова водорода [35].

#### Золото-никелевое покрытие

На рис. 2а дано изображение участка поверхности ВОПГ с почти сферическими наночастицами с диаметрами 2-3 и 4-6 нм, которые покрывали 5-7% его поверхности. Большая часть наночастиц входит в состав скоплений, состоявших как из близких по диаметру наночастиц (гомогенные скопления), так и из различающихся своими диаметрами наночастиц (гетерогенные скопления). Измерения ВАХ на наночастицах разного размера показали, что частицам с диаметрами 4-6 нм соответствовали ВАХ S-образной формы (см. кривую 2 на рис. 2б), а частицам с диаметрами 2-3 нм – Z-образные BAX с областью нулевого тока шириной 2 В (см. кривую 3 рис. 26). Ранее [49] нами установлено, что наночастицы золота не содержали примесей, а их электронное строение имело металлический тип. В то же время наночастицы никеля окислены, и, соответственно, являются полупроводниковыми (ширина запрещенной зоны оксида никеля *p*-типа, *p*-NiO,  $E_g = 3.4-3.6$  эВ [50, 51]). Это позволяет предположить, что наночастицы большего диаметра состояли из золота, а наночастицы меньшего диаметра – из никеля в сочетании с оксидом никеля. Как и в процессе формирования частиц меди, вначале, при термическом разложении Ni(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> никелевые наночастицы образуются в виде оксида NiO (при 573 К согласно данным работы [52]) и далее он может трансформироваться в Ni<sup>0</sup>. В этом процессе можно ожидать проявления топотаксических эффектов [53] еще более выраженных, чем в процессе восстановления оксида меди ввиду большей термической устойчивости оксида никеля.

Таким образом, применение спектроскопических измерений в СТМ позволило разделить близкие по размерам, но различные по элементному составу наночастицы, входившие в состав одного и того же покрытия.

Адсорбционные свойства золото-никелевого наноструктурированного покрытия определены по отношению к H<sub>2</sub>, CO и O<sub>2</sub>. Экспозиция биметаллического покрытия в водороде привела к тем же результатам, что и в случае золотых и никелевых наночастиц по отдельности. Электронное строение наночастиц Аи трансформировалось от металличе-

67

ского к полупроводниковому, а оксид никеля частично восстановился (кривые 1 на рис. 3a и 3b). В результате последующей экспозиции золото-никелевого покрытия, предварительно выдержанного в H<sub>2</sub>, в CO на BAX наночастиц Au появилось довольно большое число серий локальных максимумов с интервалами по напряжению  $dU_1 = 0.2$  В и  $dU_2 = 0.3$  В (см. кривая 2 на рис. 3*a*). Совпадение результатов настоящих измерений с данными ИК-спектроскопии [54] позволило установить, что наблюдавшиеся особенности вызваны электронно-колебательным возбуждением связей С-О и С-Н соответственно. По аналогии с данными работы [55] можно предположить, что, как и на наноструктурированном Аи покрытии [49], на золоте произошло образование частиц формил-радикала (НСО•). В то же время экспозиция в СО привела к полному восстановлению окисленной поверхности подавляющего большинства наночастиц никеля (кривая 2 на рис. 36). Действительно, энергетический барьер реакции  $CO + NiO \rightarrow Ni + CO_2$  составляет всего 0.4 эВ, поэтому она могла проходить в условиях нашего эксперимента. Экспозиция образца в О2 привела к почти полному исчезновению серий локальных максимумов с интервалами  $dU_1 = 0.3$  В с одновременным значительным увеличением числа подобных кривых с  $dU_2 = 0.2$  В (см. кривая 3 на рис. 3а). В соответствии с данными работы [56] такая величина электронно-колебательного кванта могла относиться также к возбуждению связей С=О в молекуле СО2. Помимо описанных выше ВАХ наночастии, имевших особенности, вызванные электронно-колебательным возбуждением СО<sub>2</sub>, наблюдались также кривые с сериями локальных максимумов, интервалы по напряжению между которыми равны 0.2 и 0.4 В. Эти ВАХ соответствуют электронно-колебательному возбуждению адсорбированных молекул H<sub>2</sub>O [35]. Следовательно, можно заключить, что при воздействии O<sub>2</sub> частицы НСО окислились с образованием молекул H<sub>2</sub>O, которые затем почти полностью десорбировались, и СО<sub>2</sub>, часть молекул которых адсорбировалась на поверхности наночастиц. Экспозиция образца в кислороде также привела к окислению никеля, что проявилось в увеличении запрещенной зоны на ВАХ наночастиц до  $\sim 2.6$  эВ (кривая 3 на рис. 36). На некоторых наночастицах Ni регистрировались ВАХ, особенности которых отвечали адсорбированным частицам формил-радикала.

Таким образом, эффект от взаимодействия никелевых и золотых наночастиц проявился в том, что, во-первых, на биметаллическом покрытии в заметном количестве синтезируется вода и, во-вторых, частично предотвращается окисление формил-радикала, что не наблюдалось для гомогенного покрытия на основе золотых наночастиц.



Рис. 2. Изображение скоплений наночастиц на ВОПГ (*a*) и спектроскопические характеристики ВОПГ (кривая *1*) и наночастиц (кривые 2 и 3), образующих биметаллические покрытия AuNi ( $\delta$ ).

#### Никель-палладиевое покрытие

Пример изображения поверхности ВОПГ с наноструктрированным покрытием, образованным методом ЛЭД с использованием никель-палладиевой Ni<sub>0.65</sub>Pd<sub>0.35</sub> мишени, представлен на рис. 4. Из этого рисунка видно, что на подложке находилось большое количество почти сферических наночастиц, входивших в состав скоплений. Характерный диаметр скопления — около 60 нм, степень заполнения подложки — 12-15%, что близко



Рис. 3. Эволюция электронного строения наночастиц Au (*a*) и Ni ( $\delta$ ) в результате взаимодействия с газами. На обеих частях этого рисунка кривая *1* измерена после экспозиции в H<sub>2</sub>, кривая *2* - после экспозиции в CO, кривая *3* – после экспозиции в O<sub>2</sub>.

к расчетному значению. При исследовании скопления наночастиц был определен их средний диаметр — 2—3 нм. Именно в этих пределах находятся диаметры наночастиц изученных нами ранее [16, 30] монометаллических Ni и Pd покрытий, полученных этим методом. Анализ изображений биметаллических NiPd наночастиц, осажденных лазерным электродиспергированием из сплава ана-



**Рис. 4.** Никель-палладиевое покрытие на ВОПГ: a – топографическое изображение участка поверхности,  $\delta$  – ВАХ ВОПГ (кривая *I*) и примеры ВАХ наночастиц (кривые 2 и 3).

логичного состава на сетки для ПЭМ, дал несколько меньшее значение – около 1 нм [24]. Такое расхождение может быть связано с тем, что при сканировании размеры поверхностных нанообъектов могут увеличиваться приблизительно на радиус сферического кончика острия СТМ. Поверхность более чем 90% наночастиц покрыта полупроводниковым слоем с шириной запрещен-

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 39 № 7 2020



**Рис. 5.** Влияние адсорбции на электронное строение наночастиц из состава никель-палладиевого покрытия: кривая *1* – ВАХ ВОПГ, кривая *2* – ВАХ наночастиц после экспозиции в CO, кривая *3* – ВАХ наночастиц после экспозиции в H<sub>2</sub>.

ной зоны около 1.5–2 эВ. Учитывая, что данное покрытие взаимодействовало с воздухом, полупроводниковый слой, наиболее вероятно, включает оксиды никеля и палладия. Примеры ВАХ наночастиц и ВОПГ показаны на рис. 46. Следует отметить, что значения  $E_g$  оксида палладия PdO сильно зависят от способа его приготовления и стехиометрии и варьируются от 2.13 эВ [57] до 0.8 эВ [58]; для покрытий с толщиной, возрастающей от 5 до 40 нм, значения  $E_g$  снижаются от 2.3 до 2.15 эВ [59].

Адсорбционные свойства никель-палладиевого наноструктурированного покрытия определялись по отношению к CO и H<sub>2</sub>. Экспозиция в CO привела к значительному сокращению ширины запрещенной зоны до 0.6-0.8 практически на всех наночастицах (кривая 2 на рис. 5). При последующей экспозиции в Н<sub>2</sub> на подавляющем большинстве ВАХ наночастиц (более 85%) запрещенная зона исчезла (кривая 3 на рис. 5). Таким образом, воздействие СО и водорода в значительной степени освободило поверхность наночастиц от оксидов. Однако примерно на 15% кривых запрещенная зона шириной около 1 эВ сохранилась даже после длительного прогрева образца в водороде при  $T \approx 500$  K. Ранние исследования [30] осажденных ЛЭД на ВОПГ наночастиц Ni показали, что оксид никеля при этих условиях восстанавливается. Эти различия могут быть обусловлены взаимодействием компонентов биметаллического покрытия как между собой, так и с углеродным носителем, что нуждается в дальнейших исследованиях.

Проведенные эксперименты не позволили нам разделить обнаруженные наночастицы по элементному составу. Нельзя исключить, что частицы образованы сплавом никеля и палладия, как предполагали авторы работы [24] на основании энергодисперсного анализа, выполненного с помощью ПЭМ. Это подтверждают и результаты работы [60], где показано, что при использовании аналогичного метода синтеза формируются именно наночастицы сплава никеля с палладием.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлены физико-химические свойства наноструктурированных покрытий, состоящих из золота и меди, золота и никеля, никеля и палладия. Использование методов сканирующей туннельной микроскопии в сочетании с туннельной спектроскопией позволило установить, что AuCu и AuNi покрытия состоят из наночастиц золота, меди и никеля; существования наночастиц смешанного состава не обнаружено. В то же время NiPd-покрытие, возможно, образовано наночастицами, состоявшими из этих двух элементов. Определены адсорбционные свойства перечисленных выше покрытий по отношению к водороду, монооксиду углерода и кислороду. Показано, что первые два из перечисленных газов восстанавливали окисленную (в результате взаимодействия с кислородом воздуха) поверхность наночастиц. Адсорбция водорода на беспримесных наночастицах золота и меди приводила к трансформации их электронного строения от металлического к полупроводниковому. Экспозиция в кислороде входивших в состав гетерогенных покрытий наночастиц золота и меди после адсорбции водорода приводила к частичному удалению последнего в составе молекул воды.

Работа выполнена в рамках государственного задания № 0082-2019-00 "Нанохимия". Научные основы создания новых материалов с заданными свойствами и функциями, в том числе высокочистотных и наноматериалов (АААА-А20-120013190076-0), а также частичного финансирования РФФИ (гранты №№ 18-53-00013 и 18-03-00060).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Эллерт О.Г., Цодиков М.В., Николаев С.А. и др. // Успехи химии. 2014. Т. 83. С. 718.
- Kim D., Resasco J., Yu Y. et al. // Nat. Commun. 2014. V. 5. P. 4948.
- Neatu S., Macia-Agullo J.A., Concepcion P. et al. // J. Amer. Chem. Soc. 2014. V. 136. P. 15969.
- He R., Wang Y.C., Wang X.Y. et al. // Nat. Commun. 2014. V. 5. P. 4327.
- Bracey C.L., Ellis P.R., Hutchings G.J. // Chem. Soc. Rev. 2009. V. 38. P. 2231.
- Pasini T., Piccinini M., Blosi M. et al. // Green Chem. 2011. V. 13. P. 2091.
- Della Pina C., Falletta E., Rossi M. // J. Catal. 2008. V. 260. P. 384.
- Bauer J.C., Veith G.M., Allard L.F. et al. // ACS Catal. 2012. V. 2. P. 2537.
- Llorca J., Dominguez M., Ledesma C. et al. // J. Catal. 2008. V. 258. P. 187.
- 10. *Wang L., Zhong Y., Jin H. et al.* // Beilstein J. Nanotechnol. 2013. V. 4. P. 128.
- 11. *Liu X., Wang A., Li L. et al.* // J. Catal. 2011. V. 278. P. 288.
- 12. *Nikolaev S.A., Golubina E.V., Krotova I.N. et al.* // Appl. Catal., B. 2015. V. 168. P. 303.
- Николаев С.А., Голубина Е.В., Кустов Л.М. и др. // Кинетика и катализ. 2014. Т. 55. № 3. С. 326.
- Chistyakov A.V., Zharova P.A., Nikolaev S.A. et al. // Catal. Today. 2017. V. 279. P. 124.
- 15. Смирнов В.В., Ланин С.Н., Васильков А.Ю. и др. // Изв. АН. Сер. хим. 2005. Т. 54. № 10. С. 2215.
- Lokteva E. S., Peristyy A. A., Kavalerskaya N. E. et al. // Pure Appl. Chem. 2012. V. 84. P. 495.
- Hou R., Yu W., Porosoff M.D. et al. // Catalysis. 2014.
  V. 316. P. 1.
- 18. Ahmed M.S., Jeon S. // ACS Catal. 2014. V. 4. P. 1830.
- Maity S., Eswaramoorthy M. // Mater. Chem. A. 2016.
  V. 4. P. 3233.
- 20. Ben Aziza W., Petit J.F., Demirci U.B. et al. // Int. J. Hydrogen Energy. 2014. V. 39. P. 16919.
- Son S.U., Jang Y., Park J. et al. // J. Amer. Chem. Soc. 2004. V. 126. P. 5026.

- 22. *Raja R., Golovko V.B., Thomas J.M. et al.* // Chem. Commun. 2005. P. 2026.
- Shang N., Zhou X., Feng C. et al. // Int. J. Hydrogen Energy. 2017. V. 42. P. 5733.
- Golubina E.V., Rostovshchikova T.N., Lokteva E.S. et al. // Pure Appl. Chem. 2018. V. 90(11). P. 1685; https://doi.org/10.1515/pac-2018-0207
- 25. *Gerasimov G.N., Gromov V.F., Ikim M.I. et al.* // Sens. Actuators, B. 2019. V. 279. P. 22.
- 26. Бухтияров В.И., Слинько М.Г. // Успехи химии. 2001. Т. 70. № 2. С. 167.
- 27. Ростовщикова Т.Н., Шилина М.И., Голубина Е.В. и др. // Изв. АН. Сер. хим. 2015. № 4. С. 812.
- 28. Chistyakov A.V., Zharova P.A., Nikolaev S.A. et al. // Catal. Today. 2017. V. 279. P. 124.
- Белышева Т В., Гатин А.К., Гришин М.В. и др. // Хим. физика. 2015. Т. 34. № 9. С. 56.
- 30. Гатин А.К., Гришин М.В., Гуревич С.А. и др. // Рос. нанотехнол. 2015. Т. 10. № 11-12. С. 18.
- 31. Гатин А.К., Гришин М.В., Гуревич С.А. и др. // Изв. АН. Сер. хим. 2014. № 8. С. 1696.
- 32. Гришин М.В., Гатин А.К., Слуцкий В.Г. и др. // Хим. физика. 2015. Т. 34. № 7. С. 3.
- З3. Дохликова Н.В., Гришин М.В., Сарвадий С.Ю., Шуб Б.Р. // Хим. физика. 2019. Т. 38. № 6. С. 7.
- 34. *Ростовщикова Т.Н., Смирнов В.В., Кожевин В.М. и др.* // Рос. нанотехнол. 2007. Т. 2. № 1–2. С. 47.
- 35. Гришин М.В., Гатин А.К., Дохликова Н.В.и др. // Кинетика и катализ. 2015. Т. 56. № 4. С. 539.
- Гатин А.А., Гришин М.В., Дохликова Н.В. и др. // Рос. нанотехнол. 2018. Т. 13. № 9–10. С. 4.
- 37. Wang L., Zhong Y., Jin H. et al. // Beilstein J. Nanotechnol. 2013. V. 4. P. 111.
- Tahir D., Tougaard S. // J. Phys.: Condens. Mater. 2012. V. 24. P. 175002.
- Koffyberg F.P., Benko F.A. // J. Appl. Phys. 1982. V. 53.
  № 2. P. 1173.
- 40. *Morozov I.V., Znamenkov K.O., Korenev Y.M. et al.* // Thermochim. Acta. 2003. V. 403. № 2. P. 173.
- 41. *Han J., Zahou Y., Chai Y.-Q. et al.* // Talanta. 2011. V. 85. № 1. P. 130.
- 42. Wang J., Li J., Baca A.J. et al. // Anal. Chem. 2003. V. 75. № 15. P. 3941.
- 43. *Rout L., Kumar A., Dhaka R.S. et al.* // Appl. Catal., A. 2017. V. 538. P. 107.
- 44. *Zhan W., Wang J., Wang H. et al.* // J. Amer. Chem. Soc. 2017. V. 139. P. 8846.
- 45. *Li Y., Korzhavyi P.A.* //Dalton Transactions. 2017. V. 46. № 2. P. 529.
- 46. *Maurya V., Sharma G., Paliwal U. et al.* // Comput. Mater. Sci. 2018. V. 150. P. 329.
- 47. *Bennett E., Wilson T., Murphy P.J. et al.* // Inorg. Chem. 2015.V. 54. № 5. P. 2213.
- 48. Гатин А.К., Гришин М.В., Сарвадий С.Ю. и др. // Хим. физика. 2018. Т. 37. № 3. С. 47.

ХИМИЧЕСКАЯ ФИЗИКА том 39 № 7 2020

- 49. Гатин А.К., Гришин М.В., Сарвадий С.Ю. и др. // Рос. нанотехнол. 2017. Т. 12. № 11–12. С. 15.
- *Patil P.S., Kadam L.D.* // Appl. Surf. Sci. 2002. V. 199.
  № 1–4. P. 211.
- Boschloo G., Hagfeldt A. // J. Phys. Chem. B. 2001.
  V. 105. № 15. P. 3039.
- 52. Brockner W., Ehrhardt C., Gjikaj M. // Thermochim. Acta. 2007. V. 456. P. 64.
- 53. Ostyn K.M., Carter C.B. // Surf. Sci. 1982. V. 121. P. 360.
- 54. Wohar M.M., Jagodzinski P.W. // J. Mol. Spectrosc. 1991. V. 148. P. 13.

- 55. *Rothaemel M., Zanthoff H.W., Baerns M. //* Catal. Lett. 1994. V. 28. P. 321.
- 56. Fastow M., Kosirovski Y., Folman M. // J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 1993. V. 64–65. P. 643.
- 57. *Rey E., Kamal M.R., Miles R.B. et al.* // J. Mater. Sci. 1978. V. 13. P. 812.
- Nilsson P.O., Shivaraman M.S. // J. Phys. C. 1979.
  V. 12. P. 1423.
- 59. *Ryabtsev S.V., Ievlev V.M., Samoylov A.M. et al.* // Thin Solid Films. 2017. V. 636. P. 751.
- 60. *Mahfouz R., Cadete Santos Aires F., Brenier A. et al.* // J. Nanopart. Res. 2010. V. 12. P. 3123.