УЛК 539.183.3:546.28

# РЕНТГЕНОВСКОЕ ФОТОЭЛЕКТРОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА С МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

© 2019 г. А. Ю. Тетерин<sup>1</sup>, Ю. А. Тетерин<sup>1</sup>, К. Ю. Маслаков<sup>2</sup>, Э. Н. Муравьев<sup>3</sup>, В. Ф. Солинов<sup>3</sup>, М. Е. Кустов<sup>3</sup>, \*, И. Н. Горина<sup>4</sup>

<sup>1</sup>НИЦ "Курчатовский институт", Россия, 123182 Москва, пл. Курчатова, 1
<sup>2</sup>Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия, 119991 Москва, Ленинские горы, 1, стр. 3
<sup>3</sup>АО "Научно-исследовательский институт технического стекла им. В.Ф. Солинова",
Россия, 117218 Москва, ул. Кржижановского, 29, корп. 5
<sup>4</sup>ОАО "Саратовский институт стекла", Россия, 410041 Саратов, Московское ш., 2
\*e-mail: gigaset2009@gmail.com

Поступила в редакцию 19.02.2018 г.

На основе характеристик рентгеновских фотоэлектронных спектров валентных и остовных электронов из диапазона энергий связи от 0 до 1000 эВ определен количественный элементный состав поверхности образцов силикатных стекол, содержащих Si, Al, Na, K, Ca, Mg, Fe, S, O, C, поверх-

ность которых модифицирована различным образом. Определена степень окисления ионов в этих стеклах, которая, как и предполагалось, соответствует  $\mathrm{Si}^{4+},\mathrm{Al}^{3+},\mathrm{Na}^+,\mathrm{K}^+,\mathrm{Ca}^{2+},\mathrm{Mg}^{2+}$ . Показано, что при химической модификации поверхности стекла наибольшие изменения наблюдаются для калия и натрия, их концентрация значительно понижается по сравнению с соответствующими величинами лици исходиого стекла

ми для исходного стекла.

Ключевые слова: силикатное стекло, элементный состав и структура поверхности, РФЭС

DOI: 10.1134/S0002337X19020131

### **ВВЕДЕНИЕ**

Неорганические стекла относятся к структурно неупорядоченным материалам. Структурными единицами неорганических стекол являются анионы, а не нейтральные молекулы. Стекла имеют разветвленную пространственно сшитую структуру с высокой степенью полимеризации. Несмотря на широкое изучение стеклообразного состояния, существующие структурные модели неорганических стекол носят в значительной степени качественный характер. Для определения количественных критериев необходима информация о составе и строении структурных единиц и степени их связности. Силикатные стекла составляют важнейший класс неорганических стекол. Поэтому знание структуры силикатных стекол актуально для целенаправленного синтеза материалов с заданными свойствами [1]. Особый интерес представляют тонкие силикатные пленки и тонкие слои, которые создаются на поверхности массивных стекол в результате химических превращений. Такие превращения лежат в основе методов модификации поверхности и получения тонких пленок [1].

В настоящей работе методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) изуче-

ны элементный состав и зарядовое состояние ионов поверхности образцов силикатных стекол.

# ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Для экспериментов использовано флоат-стекло марки М1 ГОСТ 111-2014 "Стекло листовое бесцветное", типовой состав стекла (мас. %):  $SiO_2$  — 71.5—72.8,  $Al_2O_3$  — 1.0—1.4, CaO — 8.6—8.9, MgO — 3.4—4.0,  $Na_2O$  — 13.4—14.0,  $K_2O$  — 0.5,  $F_2O_3$  — 0.04—0.1,  $SO_3$  — 0.2—0.4.

Для низкотемпературной модификации поверхности листового силикатного стекла был выбран водный раствор КХП-25, представляющий собой композицию из полиэтиленгликоля  $HO-CH_2-(CH_2-O-CH_2)_n-CH_2-OH$ , этилцеллозольва  $C_2H_5-O-CH_2-CH_2-OH$ , бутилцеллозольва  $C_4H_7-O-CH_2-CH_2-OH$  и ПАВ. Данный реагент был нанесен на поверхность образцов стекла при температуре  $200^{\circ}C$  (образец 1) и при температуре  $80^{\circ}C$  (образец 2).

Для высокотемпературной модификации был выбран водный раствор сульфата аммония  $(NH_4)_2SO_4$ , который был нанесен на поверхность образца стекла при температуре  $400^{\circ}C$  (образец 3).

Перед нанесением модифицирующих реагентов образцы стекла промывали проточной водой, затем дистиллированной водой, высушивали салфеткой и протирали этиловым спиртом.

Водные растворы реагентов наносили на поверхность стекла аэрозольным распылением. Температуру обработки осуществляли в электропечи СНОЛ 10/11.

РФЭС изученных образцов были получены на электростатическом спектрометре MK II VG Scientific с использованием  $AlK_{\alpha}$ -рентгеновского излучения в вакууме  $1.3 \times 10^{-7}$  Па при комнатной температуре. Разрешение спектрометра, измеренное как ширина на полувысоте линии  $Au4f_{7/2}$ электронов, было 1.2 эВ. Величины энергий связи электронов  $E_b$  в работе приведены относительно энергии связи C1s-электронов углеводородов на поверхности образцов, принятой равной 285.0 эВ. Ошибки при измерении энергий связи и ширины линий электронов равны 0.1 эВ, а при измерении относительных интенсивностей – 10%. В табл. 1 величины ширины Г линий на их полувысоте приведены по отношению к величине  $\Gamma(C1s) = 1.3 \ \text{э}B$ для того, чтобы сравнивать их с данными других исследований. Для получения РФЭС образцы были приготовлены в виде пластин ( $10 \times 10 \times 1.0$  мм). Поверхность образцов была также изучена после ее обработки ионами Ar+ в течение 6 мин при плотности тока пушки j = 70 мкA/см<sup>2</sup> и напряжении U = 3 кВ. В этом случае скорость травления для  $SiO_2$  равна  $v \sim 35 \text{ Å/мин}$ . В результате травление происходило на глубину ~200 Å.

Для всех образцов выполнен элементный количественный анализ, основанный на том, что интенсивность спектральных линий пропорциональна концентрации ионов в исследуемом образце. В данном случае такой анализ проводился с использованием соотношения:  $n_i/n_j = (S_i/S_j)(k_j/k_i)$ , где  $n_i/n_i$  — относительная концентрация изучаемых атомов,  $S_i/S_i$  — относительная интенсивность (площадь) линий электронов внутренних оболочек этих атомов,  $k_i/k_i$  — экспериментальный относительный коэффициент чувствительности. В настоящей работе для таких коэффициентов по отношению к углероду использовались следующие значения: 1.00 (C1s), 2.64 (O1s), 4.2 (Ca2 $p_{3/2}$ ), 6.32 (Ca2p), 1.08 (Si2p), 1.04 (Si2s), 0.74 (Al2p), 9.2 (Na1s),  $0.52 \text{ (Na2s)}, 4.96 \text{ (K2p)}, 3.32 \text{ (K2p}_{3/2}), 0.48 \text{ (Mg2p)},$ 14.0 (Mg1s), 8.00 (Fe2 $p_{3/2}$ ), 1.04 (Fe3p), 2.16 (S2p) [2]. При интерпретации РФЭС изученных образцов использовались характеристики спектров для SiO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, MgO, K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O, CaMgSi<sub>2</sub>O<sub>6</sub> [3], a также CaO и CaCO<sub>3</sub> [4].

## РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Предположительная структура стекол. Покрытия нанесены на поверхность образцов бесцветного флоат-стекла. Химический состав верхней и нижней поверхностей данного стекла приведен в табл. 2. Измерения проведены на приборе VRA-20.

В процессе исследований нами выявлено, что глубина модифицированного слоя образцов стекла (образцы 1, 2) реагентом КХЛ-25 составляет 0.5—0.7 мкм в зависимости от температуры его нанесения. Образованная пленка на поверхности данных образцов стекла представляет собой гидроксильные группы углеводородов.

Глубина слоя стекла, модифицированного водным реагентом  $(NH_4)_2SO_4$ , составляет 4.5 мкм. При воздействии на стекло сульфата аммония механизм процесса может быть описан следующими уравнениями:

$$(NH4)2SO4 \Leftrightarrow 2NH3 + H2O + SO3, (1)$$

$$2(\equiv SiONa) + H_2O + SO_3 \rightarrow \rightarrow 2(\equiv SiOH \equiv) + Na_2SO_4.$$
 (2)

При температуре  $400^{\circ}$ С часть ионов аммония  $NH_4^+$ , не успевших разложиться до  $NH_3$ , участвует в процессе ионного обмена с ионами  $Na^+$  и взаимодействует с силоксановыми связями поверхности, встраиваясь в кремнекислородный каркас в виде  $\equiv SiO^-NH_4^+$ . При этом образуется обесщелоченный приповерхностный слой стекла, повышающий его химическую стойкость.

Высокая химическая стойкость модифицированной поверхности данного стекла обусловлена не только снижением концентрации ионов  $Na^+$  в приповерхностном слое стекла, но и диффузий в него протонов  $H^+$  [5].

Рентгеновские фотоэлектронные спектры. В РФЭС изученных образцов стекол в диапазоне энергий связи электронов от 0 до 1300 эВ наблюдаются линии, относящиеся к элементам, входящим в образцы рассматриваемых стекол. Этот энергетический диапазон может быть условно разделен на три части [6]: а) от 0 до 15 эВ — область электронов внешних валентных молекулярных орбиталей (**MO**); б) от 15 до 40 эB – область электронов внутренних валентных МО; в) от 50 эВ и более – область остовных электронов, принимающих слабое участие в образовании остовных МО, что практически не учитывается при обсуждении РФЭС. Однако в этой области может эффективно возникать структура, связанная со спин-орбитальным взаимодействием с величиной расщепления  $\Delta E_{sl}$ , с мультиплетным расщеплением  $\Delta E_{ms}$ , с многоэлектронным возбуждением  $\Delta E_{sat}$ , динамическим эффектом и др. [6]. Поскольку параметры структуры спектров характе-

Таблица 1. Энергии связи электронов различных оболочек атомов в исследуемых образцах стекол

Образец	$E_b,$ $\Im \mathrm{B}$									
	Si2p	Al2p	Na1s Na2s	K2p <sub>3/2</sub>	Ca2p <sub>3/2</sub>	$Mg2p_{3/2}$	O1s	C1s		
0a	103.2	74.8	1072.4	294.0	348.0	50.5	532.6	285.0 286.8 288.8		
0б Ar <sup>+</sup> 6 мин	103.3	74.9	1072.4	294.2	348.0	51.2	532.7	285.0		
1a	103.3	74.8	1072.3		347.5		532.7	285.0 286.8 288.9		
1б Ar <sup>+</sup> 6 мин	103.6	74.8	1073.0		348.2	51.1	532.7	285.0		
2a	103.3	74.9	1072.4		347.5	50.8	532.7	285.0 286.8 288.8		
2б Ar <sup>+</sup> 6 мин	103.2	74.9	1073.0		348.2	51.1	532.8	285.0		
3a	103.1	74.7	1072.2	293.5	347.8	50.8	532.6	285.0 286.7 288.7		
3б Ar <sup>+</sup> 6 мин	103.1	74.9	1073.0		348.2	50.9	532.7	285.0		
SiO <sub>2</sub> кварц*	103.3							285.0		
γ-Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> *		74.1					532.0	284.8		
$Al_2O_3^*$ корунд		75.0						285.0		
MgO*						51.6				
CaO**					346.0			285.0		
CaCO <sub>3</sub> **					347.3			285.0		
CaMgSi <sub>2</sub> O <sub>6</sub> *						50.7				
$K_2O^*$				294.9						
Na <sub>2</sub> O*			1072.5							

<sup>\*</sup> Данные [3].

Таблица 2. Химический состав поверхности силикатного стекла

Поверхность стекла	Содержание, мас. %								
Поверхноств стекла	SiO <sub>2</sub>	$Al_2O_3$	Na <sub>2</sub> O	K <sub>2</sub> O	CaO	MgO	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	SO <sub>3</sub>	
Верхняя	71.43	1.1	13.50	0.27	8.69	4.0	0.042	0.32	
Нижняя	72.49	1.09	13.44	0.27	8.74	3.6	0.042	0.35	

ризуют различные свойства соединений, то они используются при исследованиях в совокупности с такими традиционными характеристиками, как энергии связи электронов, величины химических сдвигов уровней и разности между ними, а также интенсивности спектральных линий [3, 6]. Для

простоты обсуждения в дальнейшем будут использоваться как молекулярные, так и атомные термины и обозначения.

Из сравнения соответствующих величин интенсивностей линий обзорных спектров, например, следует, что после обработки поверхности

<sup>\*\*</sup> Данные [4].

исходного образца стекла (образец 0б) ионами  $Ar^+$  содержание углерода и натрия существенно уменьшилось, а содержание кальция заметно увеличилось.

Спектры валентных электронов (от 0 до 40 эВ).

В низкоэнергетической области спектров изученных образцов стекол наблюдается структура электронов ВМО  $(0-15 \, \ni B)$ , связанная в основном с внешними валентными Si3p-, 3s-, Al3p-, 3s-, Na3s-, K4s-, Mg3s-, Ca4s- и O2p- электронами, а также структура электронов ВВМО в диапазоне энергий связи от 15 до 40 эВ, обусловленная Na2p-, K3s-, 3p-, Ca3s, 3p- и O2s-электронами. Наиболее явно наблюдаются максимумы в области энергий связи K3p-, O2s-, Ca3p-, Na2p- и K3sэлектронов при 18.7, 26.4, 27.2, 32.0 и 35.2 эВ соответственно. В действительности в области электронов ВВМО наблюдаются не отдельные линии. а зоны ВВМО. К сожалению, на основании анализа структуры этих спектров можно провести только качественный элементный анализ, поскольку рассматриваемые спектры представляют собой не отдельные атомные линии, а системы молекулярных орбиталей. Отметим, что в спектрах этой области в основном присутствуют только линии, характерные для рассматриваемых образцов стекол. Небольшие максимумы при 13 эВ, видимо, связаны с присутствием на поверхности примеси  $CO_3^{2-}$ -групп, структура которых наблюдается и в спектрах C1s-электронов примесных углеводородов на поверхности не обработанных ионами  $Ar^+$  образцов. После такой обработки поверхности стекол линии K3p-, Na2p- и K3s-электронов практически исчезают и также уменьшается интенсивность полосы электронов ВМО при 13 эВ. При этом в спектре С1*s*-электронов исчезает линия при 288.8 эВ, связанная с C1s-электронами группы –СООН (см. табл. 1).

Спектры остовных электронов (от 40 до ~1000 эВ). При проведении элементного количественного анализа образцов методом РФЭС обычно используются наиболее интенсивные линии входящих в них элементов [2-4, 6, 7]. Однако важными характеристиками для определения степени окисления переходных элементов M3d, Ln4f и An5f(M - металл, Ln - лантаноид, An - актиноид) являются также и параметры тонкой структуры линий. Например, величина мультиплетного расщепления  $\Delta E_{ms}$  линий M3s- и Ln4s-электронов пропорциональна числу неспаренных М3d- и Ln4f-электронов в ионах металлов, что позволяет однозначно определить их степень окисления, а структура shake up сателлитов Ln3d-электронов степень окисления иона и ионный характер связи [3, 6].

В случае рассматриваемых образцов стекол (образцы 0—3) для исследования были выбраны линии Si2s-, 2p-, Al2p-, Na1s-, 2s-, 2p-, K2p-, 3p-,

Ca3s-, 2p-, Mg1s-, 2p-, C1s- и O1s-электронов (см. табл. 1). К сожалению, из-за малой интенсивности линий S2p- и Fe2p-электронов не удалось получить их надежные спектры. На основании этого можно предположить, что содержание этих элементов в образцах менее 1 мас. %. Если происходит перекрывание спектров различных элементов, как в случае линий Са3р- и О2s-электронов, то можно использовать другие линии, которые более индивидуальны, как, например, линия  $Ca2p_{3/2}$ -электронов. Несмотря на то что спектр Si2p-электронов состоит из дублета, обусловленного спин-орбитальным взаимодействием с величиной расщепления  $\Delta E_{sl} = 0.6$  эВ, в спектре линия этих электронов, как и Si2s-электронов, одиночная. Это связано с ограниченным разрешением используемого спектрометра. Спектр Са2*p*-электронов наблюдается в виде дублета с величиной расщепления  $\Delta E_{sl} = 3.5 \ \mathrm{эB}$ . Однако наблюдаемый спектр усложняется тем, что на компоненту  $Ca2p_{1/2}$ -электронов накладывается спектр Mg KL<sub>1</sub>L<sub>23</sub> оже-электронов. Несмотря на это, площадь линии  $Ca2p_{3/2}$ электронов может быть корректно определена. Спектры Al2p-электронов с  $\Delta E_{sl} = 0.4$  эВ, Na2s-, Mg2p-электронов с  $\Delta E_{sl} = 0.4$  эВ и Ca3s-электронов наблюдаются в виде одиночных линий небольшой интенсивности. После обработки ионами Ar<sup>+</sup> образца исходного стекла линия Na2sэлектронов исчезает, а появляется линия Ca3sэлектронов. При этом одиночная линия Na1sэлектронов наблюдается с заметной интенсивностью при  $E_b = 1072.4$  эВ и  $E_b = 1073.0$  эВ для необработанного и обработанного ионами Ar<sup>+</sup> образцов исходного стекла соответственно. К сожалению, использование слабоинтенсивных линий при проведении элементного количественного анализа приводит к увеличению ошибки измерения. Поэтому при проведении такого анализа в настоящей работе использовались наиболее интенсивные линии Si2p-, Si2s-, Na1s-, K2 $p_{3/2}$ -,  $Ca2p_{3/2}$ -, Mg1s-, O1s- и C1s-электронов (табл. 1).

Спектры С1*s*-электронов изученных образцов имеют сложную структуру. В спектре исходного образца стекла (образец 0) кроме основной линии, связанной с насыщенными углеводородами на его поверхности, наблюдаются дополнительные линии при 286.8 и 288.8 эВ (табл. 1). Эти линии связаны с углеродом как карбонильной группы (=C=O,  $E_b = 286.8$  эВ), так и карбоксильной группы (—COOH,  $E_b = 288.8$  эВ). Такие углеводороды на поверхности, видимо, адсорбировались после промывки поверхности образцов ацетоном [(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>CO] и о-ксилолом [(CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>C<sub>6</sub>H<sub>4</sub>]. Действительно, после обработки поверхности образцов ионами  $Ar^+$  эти линии практически исчезают (табл. 1).

**Количественный элементный анализ.** На основании интенсивностей (площадей) линий с учетом экспериментальных коэффициентов чув-

ствительности [2] был определен атомный состав поверхности изученных образцов стекла относительно атомов кремния:

(0a)

(1a)

(2a)

(3a)

(0б Ar<sup>+</sup> 6 мин)

(1б Ar<sup>+</sup> 6 мин)

(26 Ar<sup>+</sup> 6 мин)

(3б Ar<sup>+</sup> 6 мин)

$Si_{1.00}Al_{0.04}Na_{0.18}K_{0.06}Ca_{0.03}Mg_{0.12}O_{3.06}C_{0.75+0.36+0.14}$
$Si_{1.00}Al_{0.04}Na_{0.02}K_{0.02}Ca_{0.11}Mg_{0.06}O_{2.83}C_{0.10}$
$Si_{1.00}Al_{0.04}Na_{0.18}Ca_{0.03}O_{2.77}C_{0.46+0.20+0.05}$
$Si_{1.00}Al_{0.03}Na_{0.13}Ca_{0.08}Mg_{0.06}O_{2.40}C_{0.04}$
$Si_{1.00}Al_{0.05}Na_{0.18}Ca_{0.04}Mg_{0.01}O_{2.66}C_{0.50+0.16+0.06}$
$Si_{1.00}Al_{0.04}Na_{0.16}Ca_{0.11}Mg_{0.06}O_{2.56}C_{0.11}$
$Si_{1.00}Al_{0.06}Na_{0.17}K_{0.03}Ca_{0.01}Mg_{0.01}O_{2.94}C_{0.47+0.16+0.05}$
$Si_{1.00}Al_{0.02}Na_{0.11}K_{0.00}Ca_{0.03}Mg_{0.01}O_{2.54}C_{0.05}$

на основании величин энергий связи O1s-электронов можно только оценить величину средней длины связи элемент—кислород  $R_{\rm 3-O}({\rm HM})$  в изученных образцах стекол. Эта величина равна 0.171 нм, что больше значения для кварца, равного 0.157 нм [8]. Полученная из оценки по уравнению (2) величина  $R_{Si-O}$  на 9% превосходит ожидаемое значение. Это, видимо, в основном связано с увеличением ошибки измерения по уравнению (4) для  $R_{Si-O}$ . Поскольку уравнение (3) получено для металлов в октаэдрическом окружении ионов кислорода [4], следует ожидать существенной ошибки для диоксида металлоида в тетраэдрическом окружении кислорода ( $SiO_2$ ). Поэтому в этом случае можно говорить только о грубой оценке длины связи.

Из этих данных следует, что на поверхности исходного стекла концентрация ионов железа и серы не превышает 1 мас. %. Травление поверхности исходного образца стекла (образец 0а) ионами  $Ar^+$  на глубину ~200 Å приводит к уменьшению относительной концентрации натрия, калия, кислорода и углерода (0б Ar<sup>+</sup> 6 мин). При этом концентрация алюминия не изменяется, а концентрация кальция увеличивается. На поверхности образца 1а отсутствует калий. После травления ионами аргона концентрация магния и кальция увеличивается, а натрия, кислорода и углерода уменьшается (16 Ar<sup>+</sup> 6 мин). Аналогичная ситуация практически наблюдается и для образца 2а. На поверхности образца За наблюдается небольшая концентрация кальция и магния. После травления концентрация натрия, калия, кислорода и углерода значительно уменьшается, а концентрация кальция существенно растет.

При химической модификации поверхности стекла наибольшие изменения наблюдаются для калия и натрия, их концентрация значительно понижается по сравнению с соответствующими величинами для исходного стекла. Наибольшие изменения наблюдаются для образца 3а.

Степень окисления кремния в изученных образцах стекла близка соответствующей величине кремния в кварце (табл. 1). Для алюминия степень окисления по величине близка соответствующему значению для ионов алюминия в корунде.

Определение длин связи элемент—кислород. Спектр O1s-электронов практически всех изученных образцов состоит из одной линии при  $E_b = 532.7$  эВ. С учетом уравнения [4]

$$E_b(9B) = 2.27R_{9-0}^{-1} (HM^{-1}) + 519.4,$$
 (3)

откуда

$$R_{9-0}(\text{HM}) = 2.27(E_b - 519.4)^{-1},$$
 (4)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе характеристик РФЭС валентных и остовных электронов из диапазона энергий связи от 0 до  $\sim 1000$  эВ проведен количественный элементный анализ образцов силикатных стекол, содержащих Si, Al, Na, K, Ca, Mg, Fe, S, O, C, поверхность которых модифицирована различным образом. Определена степень окисления ионов в этих стеклах, которая, как и предполагалось, соответствует Si<sup>4+</sup>, Al<sup>3+</sup>, Na<sup>+</sup>, K<sup>+</sup>, Ca<sup>2+</sup>, Mg<sup>2+</sup>.

Показано, что при химической модификации поверхности стекла наибольшие изменения наблюдаются для калия и натрия, их концентрация значительно понижается по сравнению с соответствующими величинами для исходного стекла. Наибольшие изменения наблюдаются для образца 3.

На основе величины энергии связи электронов кислорода изученных стекол найдено, что ионы кислорода в их поверхностном слое находятся в химически эквивалентных состояниях. Выполнена оценка длины связи кремний—кислород и найдено, что эта величина, по данным РФЭС

и уравнению для металлов в октаэдрическом окружении кислорода, завышена и, как и следовало ожидать, может быть оценена только с большой погрешностью (9%).

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Канунникова О.М. Исследование строения тонких силикатных пленок методами рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и атомной силовой микроскопии // Перспективные материалы. 2006. № 6. С. 88–92.
- 2. Анализ поверхности методами оже- и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии. Под ред. Бриггса Д. и Сиха М.П. М.: Мир, 1987. 598 с.
- 3. *Нефедов В.И.* Рентгеноэлектронная спектроскопия химических соединений. М.: Химия, 1984. 256 с.

- 4. *Сосульников М.И.*, *Темерин Ю.А*. Рентгеноэлектронное исследование кальция, стронция и бария и их оксидов // Докл. АН СССР. 1991. Т. 317. № 2. С. 418—421.
- Natrup F.V., Bracht H., Murugavel S., Roling B. Cation Diffusion and Ionic Condacniviny in Soda-Lime Silicate Glasses // Phys. Chem. Phys. 2005. V. 7. № 11. P. 2279– 2286.
- 6. *Тетерин Ю.А., Тетерин А.Ю.* Структура рентгеноэлектронных спектров соединений лантанидов // Успехи химии. 2002. Т. 71. № 5. С. 403—441.
- Fuggle J.C., Martensson N. Core-Levels Binding Energies in Metals // J. Electr. Spectr. Relat. Phenom. 1980. V. 21. P. 275–281.
- 8. *Уэллс А.* Структурная неорганическая химия. М.: Мир, 1987. Т. 1. 408 с.; Т. 2. 695 с.; 1988, Т. 3. 564 с.