Журнал прикладной химии. 2021. Т. 94. Вып. 3

УДК 541.135.4

ПЕРФТОРСУЛЬФОНОВАЯ МЕМБРАНА, МОДИФИЦИРОВАННАЯ КАТИОНАМИ Ni²⁺, ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

© Н. А. Лапатин, А. Н. Борисов, В. Н. Пак

Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 191186, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 48 E-mail: NICOLJAPAT@mail.ru

Поступила в Редакцию 1 ноября 2020 г. После доработки 29 декабря 2020 г. Принята к публикации 19 января 2021 г.

Проведено ионообменное закрепление и охарактеризовано состояние катионов Ni^{2+} в перфторсульфоновой мембране. Рассмотрены изменения электронных спектров поглощения Ni^{2+} в процессах дегидратации и последующего взаимодействия с парами воды. Показана возможность использования модифицированной мембраны для визуального контроля влажности воздуха.

Ключевые слова: $nep \phi mop cyль \phi$ оновая мембрана; катионы Ni^{2+} ; ионный обмен; оптические спектры; контроль влажности

DOI: 10.31857/S0044461821030166

Развитое пористое пространство перфторсульфоновых мембран в сочетании с их высокой прозрачностью определяют возможность их модификации, в том числе путем включения соединений, способных изменять цвет в зависимости от влажности среды. Пленочные композиты с аквахромными свойствами можно рассматривать в качестве перспективных материалов для создания простых и надежных средств визуального контроля влажности воздуха и газовых сред. В частности, индикатор метиловый фиолетовый, введенный в перфторсульфоновую мембрану, обеспечивает целый ряд отчетливо регистрируемых цветовых переходов в зависимости от давления паров воды [1].

Цель работы — исследование особенностей сорбции перфторсуфоновой мембраной катионов Ni^{2+} и возможности проявления цветового отклика полученного композита на изменение влажности.

Экспериментальная часть

Образцы мембраны МФ-4СК (ОАО «Пластполимер») толщиной 0.25 мм и массой \sim 0.1 г выдерживали в течение 1 сут в 20 мл раствора $Ni(NO_3)_2$ концентрацией 0.1-2.5 моль· π^{-1} , приготовленного из Ni(NO₃)₂·6H₂O (ч.д.а., 3AO «Вектон»), после чего тщательно отмывали водой.

О содержании прочно связанных мембраной катионов Ni²⁺ судили после их извлечения 25—30 мас%-ным раствором азотной кислоты объемом 15 мл в течение 2 ч (х.ч., ЗАО «Вектон») по результатам комплексонометрического титрования 0.01 М раствором двузамещенной натриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) (стандарт-титр ЗАО «УРАЛХИМИНВЕСТ»). Титрование проводили в аммиачной буферной среде (рН 10), полученной с использованием 25%-ного раствора NH₃·H₂O (ч.д.а., ЗАО «Вектон») и NH₄Cl (х.ч., ЗАО «Вектон»). Для определения конечной точки титрования, определяемой переходом окраски желтой в сиренево-фиолетовую, был использован мурексид (ч.д.а., ЗАО «Вектон»).

Во всех случаях результаты относили к массе образцов мембран, высушенных при 95°С (дальнейшее повышение температуры вызывает постепенное сокращение объема пор [2–4]); указанному условию отвечает установленное ранее [5] содержание сульфогрупп в мембранах [—SO₃H] = 0.84 ± 0.04 ммоль·г⁻¹.

Лапатин Н. А. и др.

Адсорбцию воды образцами исходной и модифицированной мембран осуществляли при комнатной температуре в эксикаторах с относительным давлением пара над растворами серной кислоты различной концентрации от 10 до 90 мас%.

Поглощение мембран в видимой и УФ-области регистрировали в режиме пропускания с использованием спектрофотометра Shimadzu UV-2550.

Обсуждение результатов

Ионный обмен в условиях экспериментов протекает при значительном избытке (от ~25 до ~600 в мольном выражении) катионов Ni²⁺ в растворе по отношению к содержанию сульфогрупп в образцах мембраны. Характерным результатом при этом является уверенно воспроизводимое значение сорбции $[Ni^{2+}] = 0.29 \pm 0.03$ ммоль·г $^{-1}$, т. е. по существу ее независимость от концентрации раствора. Вполне вероятным в связи с этим можно считать, что необратимо закрепленными, устойчиво сохраняемыми являются поверхностные группировки ($-SO_3^-$)₂Ni(H₂O)_n, в образовании которых участвует около 0.6 ммоль· r^{-1} (~70%) сульфогрупп мембраны, тогда как солевые формы (— SO_3^-)Ni(NO₃), слабо удерживаемые на разрозненных одиночных обменных центрах, обратимо вымываются водой. Такая трактовка отвечает естественной неоднородности распределения сульфогрупп на доступной поверхности мембраны [3, 4].

Модифицирование приводит к существенному повышению термической устойчивости мембраны: в ходе ее прогрева объем пор, определяемый по их заполнению водой, сохраняется на уровне $0.15 \pm 0.03~{\rm cm}^3 \cdot {\rm r}^{-1}$ вплоть до $200^{\circ}{\rm C}$. Это дает возможность проследить за изменениями спектров поглощения мембраны при осуществлении ее глубокой дегидратации и последующей адсорбции воды.

Модифицированная мембрана остается прозрачной и бесцветной как во влажном, так и воздушно-сухом состояниях. В ее спектре регистрируется лишь слабо выраженная широкая полоса поглощения с максимумом 390 нм (рис. 1), типичная для катиона Ni^{2+} в октаэдрическом кислородном окружении, вызываемая электронным d-d-переходом ${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3P)$, запрещенным по четности. При этом переход ${}^3A_{2g}({}^3F) \rightarrow {}^3T_{1g}({}^3F)$, ожидаемый в длинноволновой области спектра, еще менее интенсивен и практически не проявляется при низком содержании Ni^{2+} и малой толщине мембраны.*




Рис. 1. Спектры Ni^{2+} -содержащей мембраны во влажном состоянии (1) и после прогрева при температуре 100 (2), 120 (3), 150 (4) и 180°C (5).

По мере последовательного повышения температуры коротковолновое поглощение мембраны становится более интенсивным и смещается в видимую область (рис. 1), что определяет появление и усиление желтой, переходящей в яркую желто-оранжевую окраски. Наиболее вероятной причиной эволюции спектров представляется постепенная дегидратация поверхностных группировок ($-SO_3^-$)₂Ni(H₂O)₆, завершаемая их трансформацией в тетраэдрические фрагменты ($-SO_3^-$)₂Ni(H₂O)₄. Формируемую в итоге полосу с максимумом 440 нм, единственную в видимом диапазоне, следует отнести к переходу ${}^{3}T_{1}(F) \rightarrow {}^{3}T_{1}(P)$ катиона Ni²⁺ в тетраэдрической координации; при этом отсутствие центра симметрии в хромофорных группах снимает запрет переходов по четности, что вызывает значительное увеличение интенсивности поглощения.**

Перенос окрашенной мембраны во влажную атмосферу вызывает ее обесцвечивание. Потеря цвета существенно замедляется по мере снижения влажности (рис. 2); при достижении порогового значения $p/p_0 \le 0.1$ окраска мембраны сохраняется более 30 дней. При этом адсорбция воды протекает лишь на свободных сульфогруппах, тогда как достраивание ее молекулами координационной сферы тетраэдрических фрагментов (— SO_3^-)₂Ni(H₂O)₄ оказывается невозможным. Окрашивание и обесцвечивание мембраны полностью воспроизводимы при многократном чередовании термической обработки и гидратации,

^{*} Ливер Э. Электронная спектроскопия неорганических соединений. Ч. 2. М.: Мир, 1987. С. 147–149, 171–173.

^{**} Там же.




Рис. 2. Зависимость оптической плотности при λ = 440 нм от времени выдерживания дегидратированной Ni²⁺-содержащей мембраны в атмосфере с относительной влажностью 0.1 (1), 0.2 (2), 0.3 (3), 0.5 (4), 0.8 (5), 0.95 (6).

что в условиях эксперимента составило свыше 15 циклов.

Выводы

Практически необходимым условием визуального контроля окраски мембраны являются обеспечение и сохранение давления пара воды в определенном интервале значений. В этом плане компактный пленочный сенсор в виде перфторсульфоновой мембраны, модифицированной катионами Ni²⁺, может служить полезным и удобным средством визуального контроля относительной влажности воздуха на уровне $p/p_0 \le 0.1$.

Финансирование работы

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства просвещения Российской Федерации (проект № FSZN-2020-0026).

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов, требующего раскрытия в данной статье

Информация об авторах

Лапатин Николай Анатольевич, к.х.н., н.с. НИИ физики, РГПУ им. А. И. Герцена,

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6306-2968

Борисов Алексей Николаевич, к.х.н., доцент кафедры неорганической химии РГПУ им. А. И. Герцена, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8737-2899

Пак Вячеслав Николаевич, д.х.н. (12.06.1945– 02.12.2020).

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4928-2374

Список литературы

- [1] Пак В. Н., Курова А. А., Борисов А. Н. Метиловый фиолетовый как индикатор кислотных свойств перфторсульфоновой мембраны // ЖОХ. 2017. T. 87. № 6. C. 998–1000 [Pak V. N., Kurova A. A., Borisov A. N. Methyl violet as an indicator of perfluorosulfonic membrane acid properties // Russ. J. Gen. Chem. 2017. V. 87. N 6. P. 1217-1219. https://doi.org/10.1134/S10703632170601841.
- [2] Chen M. Y., Xue S., Liu L., Li Z. B., Wang H. Y., Tan C. L., Yang J., Hu X., Jiang X., Cheng Y., Wang H., Xing X., He S. A highly stable optical humidity sensor // Sensors and Actuators. B. 2019. V. 287. P. 329–337. https://doi.org/10.1016/j.snb.2019.02.051
- [3] Ярославцев А. Б. Перфторированные ионообменные мембраны // Высокомолекуляр. соединения. 2013. T. 55A. № 11. C. 1367–1392 [Yaroslavtsev A. B. Perfluorinated ion-exchange membranes // Polym. Sci. Ser. A. 2013. V. 55. N 11. P. 674-690. https://doi.org/10.7868/S0507547513110068].
- [4] Kristensen M. B., Catalano J., Haldrupa S., Bělský P., Tomáš M., Bentien A. Tuning the ion channel network of perfluorosulfonated membranes via a facile sacrificial porogen approach // J. Membr. Sci. 2018. V. 545. P. 275–283.
 - https://doi.org/10.1016/j.membsci.2017.09.079
- [5] Пак В. Н., Лапатин Н. А., Борисов А. Н. Особенности сорбции и люминесценции катионов Tb³⁺ и азометиновых оснований в перфторсульфоновой мембране // ЖОХ. 2019. T. 89. № 9. C. 1425–1430 [Pak V. N., Lapatin N. A., Borisov A. N. Special features of sorption and luminescence of Tb³⁺ cations and azomethine bases in perfluorosulfonic membrane // Russ. J. Gen. Chem. 2019. V. 89. N 9. P. 1826-1829.

https://doi.org/10.1134/S1070363219090160].